



Comuna Mihăești, Sat Buleta, Str. Depozitelor Nr. 5, jud. Vâlcea,
CIF RO4701754, Nr. Reg. Com. J38/999/1993, Capital Social 103.560 RON
www.sarcom.ro, e-mail: office@sarcom.ro
Banca Transilvania Suc. Vâlcea Cont nr. RO89BTRLRONCRT0277274301
Tel./Fax: 0250 772 562 / 0250 772 547



Data rev.:08.03.2022

FIȘĂ TEHNICĂ

STICKY

GRUND AMORSA PENTRU TENCUIELI DECORATIVE

1. Descriere produs

Dispersie omogena de copolimeri acrilici, pigmenti, materiale de umplutura si aditivi.

Se utilizeaza alb, se poate nuanta cu Sticky Color-pigmenti superconcentrati destinati zugravelilor minerale pe baza de apa sau cu ajutorul sistemului de colorare computerizat sau se poate utiliza intr-una din nuantele gata de aplicare disponibile: SAHARA, TROPICAL, TERRA, TERACOTTA, MANDARIN, COGNAC, MAROC, GRI LUMINOS, GRI ANTRACT, MARONE.

2. Domeniul de utilizare

Se foloseste pentru aplicatii la interior si exterior, pentru grunduirea suprafetelor inainte de aplicarea tencuielii decorative.

Se aplica pe toate suprafetele minerale rezistente: sisteme termoizolante, tencuieli, beton, placi de gips-carton, etc.

3. Caracteristici principale

- strat de fond pentru tencuieli decorative;
- creste aderenza tencuielilor decorative la stratul suport;
- confera suportului protectie ridicata la factorii de mediu;
- formeaza pelicule rezistente la apa si permeabile la vaporii de apa.

4. Caracteristici tehnice

Nr. crt.	CARACTERISTICA	CONDIȚII DE ADMISIBILITATE
0	1	2
A	Caracteristicile produsului	
1.	Aspect	dispersie omogena, fara depuneri sau impuritati
2.	Culoare	alb sau colorat conform etalon
3.	Densitate la 20°C, g/cm ³	1,50 – 1,70
4.	pH	7,5 - 9
5.	Continut de substante nevolatile, %	65 ± 2
B	Caracteristicile peliculei	
1.	Aspect pelicula	pelicula uniforma, mata
2.	Putere acoperire, nr. straturi	1



Comuna Mihăești, Sat Buleta, Str. Depozitelor Nr. 5, jud. Vâlcea,
CIF RO4701754, Nr. Reg. Com. J38/999/1993, Capital Social 103.560 RON
www.sarcom.ro, e-mail: office@sarcom.ro
Banca Transilvania Suc. Vâlcea Cont nr. RO89BTRLRONCRT0277274301
Tel./Fax: 0250 772 562 / 0250 772 547



5. Mod de utilizare

Pregătirea produsului

Înainte de deschiderea ambalajului se sterg urmele de apă, ulei sau alte impurități pentru prevenirea contaminării produsului. Se condiționează la 15-30 °C. Nu se combină cu alte produse

Înainte de utilizare, amestecați bine produsul cu o mașină de gaurit electrică, dotată cu tijă tip agitator-malaxor. Produsul se aplică nediluat sau diluat cu apă potabilă 5%, funcție de temperatura de natură suportului și de gradul de absorbție al suportului.

Se recomandă ca aplicarea să se efectueze integral folosind un singur lot de produs sau amestecul unor loturi diferite

Pregătirea suprafețelor

Aplicarea produsului pe suport se va face numai după pregătirea corespunzătoare a acestuia, deoarece această etapă are o influență hotărâtoare asupra calității acoperirii și durabilității ei.

Suporturile pe care se aplică produsul Sticky Grund Amorsa pentru tencuieli trebuie să fie rezistente, curate, desprăfuite, uscate, permeabile și degresate.

Înainte de a aplica produsul Sticky Grund Amorsa pentru tencuieli, se vor executa toate lucrările de reparații, cu respectarea timpului de uscare și maturare a acestora conform recomandărilor. În caz contrar, proprietățile finisajului final pot fi compromise și astfel durabilitatea sistemului scade. Orice fisură nereparată expusă în timp variațiilor termice (îngheț-dezghet) poate fi punctul de plecare pentru desprinderea acoperirii de pe suport.

Important: *Înainte de aplicarea amorsei, asigurați-vă că întreaga suprafață a fost acoperită în strat uniform cu același tip de finisaj. Diferențele de textură și de absorbție dintre diferitele tipuri de gleturi denaturează aspectul final (dungi inestetice, pete, etc).*

Suprafețe noi

Tencuielile minerale (gleturile de var și ciment): se lasă să se matureze timp de 28 de zile de la punerea în operă și se îndepărtează mecanic reziduurile de ciment întărit.

Se amorsează cu Sticky TIEFGRUND sau cu Sticky Amorsă perete (uscare 24 ore).

Se aplică stratul de fond Sticky Grund Amorsă pentru tencuieli, alb sau colorat în nuanța tencuielii și se lasă să se usuce minim 4 ore.

Termosisteme: stratul final de adeziv pentru termosistem se usucă minim 7 zile de la aplicare;

Se amorsează cu Sticky TIEFGRUND sau cu Sticky Amorsă perete (uscare 24 ore).

Se aplică stratul de fond Sticky Grund Amorsă pentru tencuieli, alb sau colorat în nuanța tencuielii și se lasă să se usuce minim 4 ore.

Suprafețe vechi și/sau vopsite în prealabil

Se curăță zugrăveala sau tencuiala veche cu defecte (exfolieri, fisuri), se remediază prin retencuire. Se usucă 7 zile, se șlefuieste și se amorsează cu Sticky TIEFGRUND sau cu Sticky Amorsă perete (uscare 24 ore) apoi se aplică stratul de fond Sticky Grund Amorsă pentru tencuieli, alb sau colorat în nuanța tencuielii și se lasă să se usuce minim 4 ore.

Gleturile care au suprafața finisată lucioasă se șlefuiesc obligatoriu. Se aplică un strat Sticky TIEFGRUND sau un strat de Sticky Amorsă perete și apoi un strat de Sticky Grund Amorsă pentru tencuieli, alb sau colorat în nuanța tencuielii și se lasă să se usuce minim 4 ore.

Suprafețele mucegăite

Se spală cu **Soluția antimucegai Sticky** sau cu **Soluția Sticky Antimucegai Forte**, utilizând materiale textile, bidinea, perie sau prin pensulare, apoi se impregnează cu 1-2 straturi din aceeași soluție.

Atenție: *suprafața afectată nu se va curăța prin frecare uscată, spălare cu apă sau zugrăvire nouă, pentru a evita dispersarea sporilor de mucegai pe suprafețele alăturate.*

Interval de aplicare între straturi - cca 2 ore. În cazul în care suprafața urmează a fi vopsită, produsul se aplică cu min. 24 ore înainte.

Se amorsează cu Sticky Amorsă rezistentă la mucegai sau cu Sticky TIEFGRUND (uscare 24 ore).

Se aplică stratul de fond Sticky Grund Amorsă pentru tencuieli, alb sau colorat în nuanța tencuielii și se lasă să se usuce minim 4 ore.

Zonele tencuite proaspat și cele reparate, se lasă să se usuce conform recomandărilor și trebuie grunduite suplimentar datorită gradului mai mare de absorbție.



Comuna Mihăești, Sat Buleta, Str. Depozitelor Nr. 5, jud. Vâlcea,
CIF RO4701754, Nr. Reg. Com. J38/999/1993, Capital Social 103.560 RON
www.sarcom.ro, e-mail: office@sarcom.ro
Banca Transilvania Suc. Vâlcea Cont nr. RO89BTRLRONCRT0277274301
Tel./Fax: 0250 772 562 / 0250 772 547



Notă: După grunduire suprafața trebuie să fie rezistentă la zgâriere și dacă nu s-a obținut această caracteristică se va mai aplica un strat.

Mod de aplicare: cu rola sau cu pensula într-un singur strat.

Curățarea uneltelor de lucru se face cu apă caldă sau cu apă și detergent, imediat după întrebuințare.

Conditii de aplicare

- temperatura mediu: 15 -30°C;
- temperatura suportului: 15 -30°C;
- temperatura produs: 15 -30°C;
- umiditate relativa mediu: maxim 80%;

Nu se lucrează pe timp de ploaie, ceață, vânt puternic sau temperaturi scăzute;

Se evita lucrul la temperaturi foarte ridicate, recomandându-se aplicarea produsului pe fatada în perioada din zi când suprafața nu este expusă direct razelor solare.

Uscare:

Timpul de uscare depinde de temperatura și umiditate (mediu și suport). Slabă ventilație a încăperii și umiditatea excesivă măresc timpul de uscare.

Uscarea peliculei la temperatura de 20°C: 15-30 minute.

Uscare totală: 24 ore.

6. Consum specific: 3 - 5 m²/ kg/ strat în funcție de natura suportului.

Pierderile de material în cursul preparării și aplicării variază și trebuie să se ia în considerare suplimentar.

Ele depind de metoda și condițiile de aplicare, forma, mărimea, textura și profilul suprafeței vopsite.

Valoarea exactă a consumului specific se va determina în urma unei probe efectuate la fața locului.

7. Ambalare, depozitare, transport

Ambalare: Produsul se ambalează în recipiente din material plastic închise etans: 5 kg; 15 kg.

Transport și Depozitare: În ambalajul închis etans, neexpus la intemperii, radiații solare sau alte surse de căldură și aprindere, la temperaturi între 5-30°C. Risc de depreciere prin îngheț.

8. Termen de valabilitate: 24 luni de la data fabricației, în ambalajul original închis ermetic, în condițiile respectării regulilor de transport și depozitare.

9. Reglementari legale

Deșeuri: Reziduurile de produs și ambalaj constituie deșeuri și se tratează conform legislației în vigoare.

Fisa cu date de securitate a produsului disponibilă la cerere.

COV limita UE g/l: cat A/g: 40

COV maxim în produs gata pentru utilizare, g/l: 40

Nota: Toate aceste date au caracter general privind performanțele de utilizare a produsului, de aceea se recomandă testarea produsului în condițiile proprii tehnologiei de aplicare.

Lucrul cu personal nespecializat, pregătirea necorespunzătoare a suprafeței, utilizarea uneltelor de aplicare neadecvate sau aplicarea în alte condiții decât cele recomandate nu implică responsabilitatea producătorului.

Pentru lamuriri suplimentare va recomandăm să consultați producătorul.