



Comuna Mihăești, Sat Buleta, Str. Depozitelor Nr. 5, jud. Vâlcea,  
 CIF RO4701754, Nr. Reg. Com. J38/999/1993, Capital Social 103.560 RON  
 www.sarcom.ro, e-mail: office@sarcom.ro  
 Banca Transilvania Suc. Vâlcea Cont nr. RO89BTRLRONCRT0277274301  
 Tel./Fax: 0250 772 562 / 0250 772 547



Data rev.: 08.03.2022

## FISA TEHNICA

### STICKY TIEFGRUND

#### Grund de adancime pentru pereti exteriori si interiori

#### 1. Descriere produs

STICKY TIEFGRUND - Grund de adancime pentru pereti exteriori si interiori este un grund pe baza de copolimeri acrilici, aditivi de finisare, apa.

#### 2. Domeniul de utilizare

Se utilizeaza pentru impregnarea, consolidarea si stabilizarea suprafețelor fragile si poroase cu grad diferit de absorbție și/sau cu aderență redusă (tencuieli vechi sau noi din ciment, var-ciment si var-nisip, beton, gleturi de ipsos, cărămidă, BCA, etc.) în vederea aplicării ulterioare a vopselelor lavabile, tencuielilor decorative pentru exterior și interior.

#### 3. Caracteristici principale

- capacitate foarte buna de penetrare in suport si protectie impotriva aparitiei si extinderii eflorescentei;
- întărește suprafața de aplicare și reduce absorbția de vopsea de finisare;
- confera aderența buna sistemului de vopsire, prin umplerea porilor si uniformizarea suprafeței;
- conferă permeabilitate suportului.

#### 4. Caracteristici tehnice:

Nr. crt.	CARACTERISTICA	CONDIȚII DE ADMISIBILITATE	METODA DE ANALIZA
0	1	2	3.
<b>A</b>	<b>Caracteristicile produsului</b>		
1.	Aspect	dispersie omogena, fara depuneri sau impuritati	vizual
2.	Culoare	alba	vizual
3.	Densitate la 23°C, g/cm <sup>3</sup>	1,00 – 1,05	SR EN ISO 2811-1:2016
4.	pH	7 - 8	SR EN ISO 787-9:2019
5.	Continut de substante nevolatile, %	10 ± 1	SR EN ISO 3251:2008
<b>B</b>	<b>Caracteristicile peliculei</b>		
1.	Aspect pelicula	pelicula uniforma, transparenta	vizual
2.	Clasa de reacție la foc	performanță nedeterminată	-



Comuna Mihăești, Sat Buleta, Str. Depozitelor Nr. 5, jud. Vâlcea,  
CIF RO4701754, Nr. Reg. Com. J38/999/1993, Capital Social 103.560 RON  
www.sarcom.ro, e-mail: office@sarcom.ro  
Banca Transilvania Suc. Vâlcea Cont nr. RO89BTRLRONCRT0277274301  
Tel./Fax: 0250 772 562 / 0250 772 547



## 5. Mod de aplicare

### Pregătirea produsului

Produsul se utilizează ca atare sau se diluează cu apa potabilă până la maxim 1:4 funcție de natură și gradul de absorbabilitate al suportului.

### Pregătirea suprafețelor

Aplicarea produsului pe suport se va face numai după pregătirea corespunzătoare a acestuia, deoarece această etapă are o influență hotărâtoare asupra calității acoperirii și durabilității ei.

**Important:** *Înainte de aplicarea amorsei, asigurați-vă că întreaga suprafață a fost acoperită în strat uniform cu același tip de finisaj. Diferențele de textură și de absorbție dintre diferitele tipuri de gleturi denaturează aspectul final al peliculei de vopsea (dungi inestetice, pete, etc).*

### Suprafete noi

**Tencuielile minerale, gleturile de var și ciment:** se lasă să se matureze timp de 28 de zile de la punerea în opera (se îndepărtează mecanic reziduurile de ciment întărit);

Se amorsează în 1-2 straturi cu STICKY TIEFGRUND.

**Termosisteme:** stratul final de adeziv se lasă să se matureze minim 6 zile de la punerea în opera și se amorsează 1-2 straturi cu STICKY TIEFGRUND.

### Suprafete vopsite în prealabil

Nu se aplică pe pelicule de lacuri, vopsele și emailuri pe bază de solvent sau pe zugrăveli de var sau humă.

Se curăță zugrăveala sau tencuiala veche neaderentă și se remediază eventualele defecte ale suportului (exfolieri, fisuri) prin retencuire;

zonele reparate prin retencuire se lasă să se usuce minim 3 zile, se slefuiesc, se desprăfuiesc și se tratează în 1-2 straturi cu STICKY TIEFGRUND.

**Suprafețele mușegăite** se spală cu soluția antimușegăi Sticky sau cu soluția Sticky Antimușegăi Forte utilizând materiale textile, bidinea, perie sau prin pensulare, apoi se impregnează cu 1-2 straturi din aceeași soluție.

**Atentie:** *suprafața afectată nu se va curăța prin frecare uscată, spalare cu apă sau zugrăvire nouă, pentru a evita dispersarea sporilor de mușegăi pe suprafețele alăturate.*

Interval de aplicare între straturi - cca 2 ore. În cazul în care suprafața urmează să fie vopsită, produsul se aplică cu min. 24 ore înaintea aplicării amorsei.

### Mod de aplicare

Se aplică uniform, cu rola (trafalet) sau bidinea **nediluat sau diluat cu apă până la max.1:4**, funcție de gradul de absorbabilitate al stratului suport, regula de bază fiind că după uscare să nu formeze pelicula (strat lucios).

**Atentie!** *Stratul de amorsa este bun dacă după uscare nu devine lucios. Pentru a găsi metoda optimă de diluare în funcție de suport, se fac teste pe suprafețe mici.*

Curățarea uneltelor de lucru se face cu apă caldă sau cu apă și detergent, imediat după întrebuintare.

### Condiții de aplicare:

- temperatura ambiantă: minim 10°C, maxim 30°C;
- temperatura suprafața: minim 10°C, maxim 30°C;
- temperatura produs: minim 10°C, maxim 30°C;
- umiditate mediu: maxim 80%.

### Uscare

Timpul de uscare depinde de temperatura și umiditate (mediu și suport). Slabă ventilație și încălzirea și umiditatea excesivă măresc timpul de uscare.



Comuna Mihăești, Sat Buleta, Str. Depozitelor Nr. 5, jud. Vâlcea,  
CIF RO4701754, Nr. Reg. Com. J38/999/1993, Capital Social 103.560 RON  
www.sarcom.ro, e-mail: office@sarcom.ro  
Banca Transilvania Suc. Vâlcea Cont nr. RO89BTRLRONCRT0277274301  
Tel./Fax: 0250 772 562 / 0250 772 547



**Uscare pentru reacoperire, 20°C:** 2 ore.  
**Uscare pentru vopsire, 20°C:** 2-4 ore.  
**Uscare totală (reticulare), 20°C :** 24 ore.

**6. Consum:** 8 - 15 m<sup>2</sup>/litru/ strat, funcție de natura, porozitatea, gradul de friabilitate al suportului și de modul de aplicare.

#### **7. Ambalare, depozitare, transport**

**Ambalare:** produsul se ambalează în bidoane de plastic închise etanș având capacitatea de:  
1; 4; 10 litri .

**Depozitare și transport-** Produsul se depozitează în ambalajele originale în spații uscate, sigure, ferite de radiații solare și intemperii, la temperaturi între 5°C și 30°C. Transportul produsului se face cu mijloace de transport acoperite.

**8. Termen de valabilitate:** 12 luni de la data fabricației, în ambalajul original închis etans.

#### **9. Reglementari legale**

**Deșuri:** Reziduurile de produs și ambalaj constituie deșuri și se tratează conform legislației în vigoare

Fisa cu date de securitate a produsului disponibilă la cerere.

**COV limita UE g/l: cat A/h: 30**

**COV maxim în produs gata pentru utilizare, g/l: 30**

*Nota: Toate aceste date au caracter general privind performanțele de utilizare a produsului, de aceea se recomandă testarea produsului în condițiile propriei tehnologii de aplicare.*

*Lucrul cu personal nespecializat, pregătirea necorespunzătoare a suprafeței, utilizarea uneltelor de aplicare neadecvate sau aplicarea în alte condiții decât cele recomandate nu implică responsabilitatea producătorului.*

*Pentru lamuriri suplimentare va recomandăm să consultați producătorul.*